

KA 3000 BAND

Zelfklevende, sterke bitumen afdichtingstape. Uitstekende gasbarrière. Geeft een zeker en blijvend vocht- en waterdicht effect. Eenvoudig aan te brengen. Geschikt voor muur/raam-dichting in gebouwen en alle andere naden waar een water- en dampdichte barrière noodzakelijk is. Beschikbaar in diverse diktes.

Beschrijving

Beschrijving	KA 3000 band is een sterke afdichtingsband geschikt voor duurzame afdichting van naden en kieren in betonconstructies. De rugzijde is een uitzonderlijk sterk 'kruislaminaat' van PE-foliën. De uitgebalanceerde mix van hoogwaardige rubbers en bitumen staat garant voor een duurzame hechting op beton, steen, kunststof en metaal. De tape is zeer soepel, scheurt niet en zorgt voor een water- en dampdichte afsluiting. KA 3000 band hecht direct op KA primer. De KA 3000 band is UV-bestendig.
Samenstelling	Een mix van synthetische rubbers en bitumen aangebracht op een 100 µm dik 'kruislaminaat' van PE-foliën.
Toepassing	Afdichting van betonnaden. Afdichting tussen (aluminium)kozijn en muur. Water- en dampdichte afwerking tussen gevelelementen en de draagconstructie. Uitstekend geschikt als secundaire afdichting.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	De ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn.
Verwerking:	De primer voor gebruik goed roeren en met een kwast aanbrengen. De tape direct na droging van de primer aanbrengen en goed aandrukken.
Verwerkings-temperatuur:	> 4 °C.
Temperatuurbereik:	- 20 °C ~ + 80 °C.

Technische gegevens

Dikte (totaal):	1,4 mm.
Dikte (PE):	0,1 mm.
Treksterkte:	4,5 kN/m.
Kleur achterzijde:	donkergrijs.
Indringing vocht:	0,3 gr / m ² (24 uur / 1 bar).

Handelsinformatie

Verpakking:	rollen van 10 mtr. Breedtes van 38 ~ 1000 mm.
Shelf life / opslag:	max. 2 jaar, droog, in gesloten verpakking (tussen 5 ° ~ 35 °C).
Artikelnummer:	15 01 00 (100 mm) 15 01 50 (150 mm) 15 02 00 (200 mm) 15 02 50 (250 mm) 15 03 00 (300 mm) 15 10 00 (1000 mm)

KA 3000 BAND

Leverancier: **KA Solutions BV**
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.