

VERGUSSBETON

Beschrijving

Toepassing	Gietmortel voor het vullen van holle ruimtes.
Basis	Droge mortel op cementbasis.
Eigenschappen	Snelhardend en krimparm gietbeton voor gebruik binnen en buiten. Zeewaterbestendig en chloride-, sulfaat- en sodavrij. Het product bereikt snel een hoge vastheid het is vorst- en dooizoutbestendig.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen, gips en eventuele scheidingslagen, vrij van grote scheuren. Vrij van bitumen en olie, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	Grondig met schoon water natmaken.
Verwerkingswijze:	gieten
Benodigd aanmaakwater:	ca. 12% - ca. 3,00 ltr op 25 kg voor pleisterconsistentie. ca. 15% - ca. 3,75 ltr op 25 kg voor gieten.
Verbruik:	ca. 2,0 kg/ltr holle ruimte.
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Nabehandeling:	Bij navolgende bewerkingen (b.v. afdichting, saneerpleister) moet met een uithardingstijd van 10 dagen per cm pleisterdikte rekening gehouden worden. Bij gebruik van Antisulfat als voorbehandeling moet de Ausgleichsputz bij verdere nabehandeling tenminste gebonden zijn.
N.B.:	Bij volledig oppervlak tegen vroegtijdig uittrogen beschermen. Hoe minder aanmaakwater nodig is, hoe minder de krimpverhouding is.
Aanbevolen gereedschap:	plamuurmes, spaan, dwangmenger
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, niet elektrisch geleidend	
Consistentie:	poeder	
Houdbaarheid:	ca. 5-10 minuten afhankelijk van temperatuur	
Buigtrekvastheid:	bij 12% aanmaakwater:	<i>na 1 uur: ca. 4,9 N/mm²</i>
		<i>na 4 uur: ca. 4,9 N/mm²</i>
		<i>na 28 dagen: ca. 8,1 N/mm²</i>
	bij 15% aanmaakwater:	<i>na 1 uur: ca. 3,4 N/mm²</i>
		<i>na 4 uur: ca. 3,9 N/mm²</i>
		<i>na 28 dagen: ca. 8,2 N/mm²</i>
Drukvastheid:	bij 12% aanmaakwater:	<i>na 1 uur: ca. 20,7 N/mm²</i>
		<i>na 4 uur: ca. 22,9 N/mm²</i>
		<i>na 28 dagen: ca. 41,2 N/mm²</i>
	bij 15% aanmaakwater:	<i>na 1 uur: ca. 14,8 N/mm²</i>
		<i>na 4 uur: ca. 18,6 N/mm²</i>
		<i>na 28 dagen: ca. 34,5 N/mm²</i>

VERGUSSBETON

Nabehandeling: na uitharding mogelijk
Krimp: krimparm

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen: Product bevat cement.
Gevaar: Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid: Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

Handelsinformatie

Verpakking: 25 kg zak
Opslag: Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar, zonder kwaliteitsverlies. Product is **niet** vorstgevoelig.
Afval: uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer: 90 50 25

Leverancier: **KA Solutions BV**
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl